



شرکت پژوهش های صنعتی

معدنی و مهندسی
نانو سرام ایرانیا

پیشرو در تکنولوژی، پیشرو در خدمات

تاریخ:
شماره:
پیوست:

گزارش نتایج آزمون

نام/کد نمونه: معدن شیلانه	نام مشتری: شرکت گوهره سنگ شهرکرد
تعداد/ مقدار نمونه:	آدرس:
کد آرشیو: SH9804/10625/01	تلفن تماس:
نام واحد تولیدی یا ارجاع دهنده:	کد پستی:
علامت تجاری:	تاریخ صدور گزارش: 1398/06/04
شرایط محیطی: دما: 25°C	رطوبت: 29%
نتیجه آزمون مطابق با استاندارد:	فشار: سایر موارد:

ردیف	نوع اکسید	نتیجه آزمون (%)	عدم قطعیت	روش استاندارد	ملاحظات
1	L.O.I*	43.58			
2	Al ₂ O ₃	0.18			
3	MgO	0.25			
4	CaO	55.06			
5	Fe ₂ O ₃	0.22			
6	TiO ₂	Trace			
7	SiO ₂	0.52			
8	Na ₂ O	0.06			
9	K ₂ O	0.01			
10	-----	-----			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

*) Loss On Ignition

1- نمونه برداری توسط مشتری صورت گرفته است. 2- نمونه به مدت یک ماه در آرشیو شرکت نگهداری می گردد.

نظر کارشناسی:	امضاء مدیر ارشد: تصویب کننده نام و نام خانوادگی:

- شرکت نانو سرام ایرانیا هیچگونه مسئولیتی در مورد تطابق نام نمونه با نتایج ارائه نشده ندارد. نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. هرگونه اعتراض به نتایج آزمون باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز کتبا به این واحد اعلام گردد.
- این گزارش آزمون نبایستی بدون اخذ مجوز کتبی از آزمایشگاه منتشر شود مگر اینکه به طور کامل و تمامی مندرجات و صفحات آن ارائه گردد. این گزارش بدون مهر آزمایشگاه اعتبار ندارد.

کد فرم: NCI: 93.02.09 / CAF-7 شماره بازنگری: 07 تاریخ بازنگری: 1393/02/09 توزیع نسخ: مشتری صفحه: 1 از 1

اصفهان: خیابان بن

سمت چپ، ساختمان دوم کد پستی: ۴۵۵۴۱-۸۱۵۷۷ تلفن: ۰۳۱-۳۲۶۵۶۴۵۶ فاکس: ۰۳۱-۳۲۶۶۴۰۸۶

همراه: ۰۹۱۳۱۳۹۷۷۰۷

WebSite: nanoceramiran.com

Email: nci1395.Co@gmail.com



شرکت پژوهش های صنعتی

معدنی و مهندسی
نانو سرام ایرانیا

پیشرو در تکنولوژی، پیشرو در خدمات

تاریخ:

شماره:

پیوست:

Chemical Lab.

Customer name: GOHAREH SANG SHAER
KORD Co.

Address:

Phone number:

Report Date: 20th August. 2019

Code No. of Sample: SHILANEH MINE

Archive Code: SH9804/10625/01

Company Name:

Business Brand:

Environment Conditions: Temp: 25°C Humidity: 29% Pressure: Other Case:

Test Methode:

No.	Oxide Type	Result Test(%)	Uncertainty	Standard Method	Expertise
1	L.O.I*	43.58			
2	Al ₂ O ₃	0.18			
3	MgO	0.25			
4	CaO	55.06			
5	Fe ₂ O ₃	0.22			
6	TiO ₂	Trace			
7	SiO ₂	0.52			
8	Na ₂ O	0.06			
9	K ₂ O	0.01			
10	-----	-----			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

*) Loss On Ignition

1-Sampling has been taken place by customer

2-The sample maintained in sample archive for one month.

Technical Lab. Manager:

Senior Lab. Manager:

Corporation Stamp:



صفحه: 1 از 1

توزیع نسخ: مشتری

تاریخ بازنگری: 1392/10/23

شماره بازنگری: 06

کد فرم: NCI: 92.10.23 / CAF-6

اصفهان: خیابان بزرگمهر، بعد از چهارراه هشت بهشت، به سمت فلکه احمد آباد، حدفاصل خیابان سپهبد قرنی و خیابان بی سیم، کوچه پدرام (۵۵)

سمت چپ، ساختمان دوم کد پستی: ۸۱۵۷۷-۴۵۵۴۱ تلفن: ۰۳۱-۳۲۶۵۶۴۵۶ فاکس: ۰۳۱-۳۲۶۶۴۰۸۶

همراه: ۰۹۱۳۱۳۹۷۷۰۷

WebSite: nanoceramiran.com

Email: nci1395.Co@gmail.com



شرکت پژوهش های صنعتی

معدنی و مهندسی
نانو سرام ایرانیا

پیشرو در تکنولوژی، پیشرو در خدمات

تاریخ:
شماره:
پیوست:

گزارش نتایج آزمون

نام/کد نمونه: معدن شیلانه	نام مشتری: شرکت گوهره سنگ شهرکرد
تعداد/ مقدار نمونه:	آدرس:
کد آرشیو: SH9804/10625/01	تلفن تماس:
نام واحد تولیدی یا ارجاع دهنده:	کد پستی:
علامت تجاری:	تاریخ صدور گزارش: 1398/06/04
شرایط محیطی: دما: 25 °C	رطوبت: 29%
نتیجه آزمون مطابق با استاندارد:	فشار:
	سایر موارد:

ردیف	نوع آزمایش	واحد	نتیجه آزمون
1	مقاومت فشاری طبیعی	N/mm ²	56.0
2	مقاومت فشاری اشباع	N/mm ²	-----
3	مدول الاستیک	N/mm ²	-----
4	ضریب نرم شدگی	-----	-----
5	سختی در مقیاس شور	Shore	-----
6	سختی در مقیاس موهس	Mhos	-----
7	درصد جذب رطوبت	%	0.85
8	درصد تخلخل	%	2.15
9	درصد پوکی	%	-----
10	چگالی نمونه اولیه	gr/Cm ³	-----
11	چگالی خشک	gr/Cm ³	2.65
12	چگالی اشباع	gr/Cm ³	-----
13	چگالی جامد سنگ	gr/Cm ³	-----
14	چگالی نسبی جامد سنگ	-----	-----
15	چگالی نسبی اشباع	-----	-----

1- نمونه برداری توسط مشتری صورت گرفته است.

نظر کارشناسی:

امضاء مدیر ارشد: تصویب کننده
نام و نام خانوادگی:



- شرکت نانو سرام ایرانیان هیچگونه مسئولیتی در مورد تطابق نام نمونه با نتایج ارائه شده ندارد. نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. هرگونه اعتراض به نتایج آزمون باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز کتبا به این واحد اعلام گردد.
- این گزارش آزمون نیابتی بدون اخذ مجوز کتبی از آزمایشگاه منتشر شود مگر اینکه به طور کامل و تمامی مندرجات و صفحات آن ارائه گردد.
این گزارش بدون مهر آزمایشگاه اعتبار ندارد.

صفحه: 1 از 1

توزیع نسخ: مشتری

تاریخ بازنگری: 1393/02/09

شماره بازنگری: 07

NCI: 93.02.09/ CAF-7:

اصفهان: خیابان بزرگمهر، بعد از چهارراه هشت بهشت، به سمت فلکه احمد آباد، حدفاصل خیابان سپهبد قرنی و خیابان بی سیم، کوچه پدرام (۵۵)

سمت چپ، ساختمان دوم کد پستی: ۴۵۵۴۱-۸۱۵۷۷ تلفن: ۰۳۱-۳۲۶۵۶۴۵۶ فاکس: ۰۳۱-۳۲۶۶۴۰۸۶

همراه: ۰۹۱۳۱۳۹۷۷۰۷

WebSite: nanoceramiran.com

Email: nci1395.Co@gmail.com



شرکت پژوهش های صنعتی

معدنی و مهندسی
نانو سرام ایرانیا

پیشرو در تکنولوژی، پیشرو در خدمات

تاریخ:

شماره:

پیوست:

Physical Lab.

Customer name: GOHAREH SANG SHAER
KORD Co.

Address:

Phone number:

Report Date: 20th August. 2019

Code No. of Sample: SHILANEH MINE

Archive Code: SH9804/10625/01

Company Name:

Business Brand:

Environment Conditions: Temp: 25°C Humidity: 29% Pressure: Other Case:

Test Methode:

No.	TEST	UNIT	Result Test	Expertise
1	Specific Gravity	gr/Cm ³	2.65	
2	Porosity	%	2.15	
3	Water absorpion	%	0.85	
4	Compressive Strength	N/mm ²	56.0	
5	-----	-----	-----	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

1-Sampling has been taken place by customer

Technical Lab. Manager:

Senior Lab. Manager:

Corporation Stamp:



صفحه 1 از 1

توزیع نسخ: مشتری

تاریخ بازنگری: 1392/10/23

شماره بازنگری: 06

کد فرم: NCI: 92.10.23 / CAF-6

اصفهان: خیابان بزرگمهر، بعد از چهارراه هشت بهشت، به سمت فلکه احمد آباد، حدفاصل خیابان سپهبد قرنی و خیابان بی سیم، کوچه پدرام (۵۵)

سمت چپ، ساختمان دوم کد پستی: ۸۱۵۷۷-۴۵۵۴۱ تلفن: ۰۳۱-۳۲۶۵۶۴۵۶ فاکس: ۰۳۱-۳۲۶۶۴۰۸۶

همراه: ۰۹۱۳۱۳۹۷۷۰۷

WebSite: nanoceramiran.com

Email: nci1395.Co@gmail.com